户外粉末涂料用聚酯树脂：
HAA 固化聚酯树脂

特点：可在较低温度下固化，可用摩擦枪喷涂。固化涂膜的表面性能和装饰性能不及 TGIC 体系，易出现针孔等表面缺陷。符合环保要求，随着国家对环保的重视，这一体系产品正在不断发展壮大。

树脂型号	酸值	1CI 粘度（175℃)	TG(℃)	固化条件(℃/min）	弗罗里达曝晒试验保光率(2 年）	特性说明
PH8337	28-34	120- 160	appr.64	180/15	58%	95/5,综合性能好
PH8720-1	20 -25	140 -180	appr.57	180/15		96.5/3.5.低 HAA 用量,可单独使用或者配制干混低光粉末
PH8720	20 -25	130 -180	appr.57	180/15	59%	96.5/3.5.低 HAA 用量，配制干混低光粉末
PH8250	30-55	30-55	appr.56	180/15		93/7 低温固化,好的流平

可根据客户需要制定开发特殊型号的聚酯树脂.