户外粉末涂料用聚酯树脂：

TGIC 固化聚酯树脂：

特点：现在主要的耐候性粉末体系，耐候性，机械性能均好，烘烤过程不易泛黄，涂层光滑致密、无针孔等弊端，粉末品种齐全，可配置各类颜色和花纹。

树脂型号	酸值	1CI 粘度（175℃)	Tg(℃)	固化条件(℃/min）	弗罗里达曝晒试验保光率(2 年）	特性说明
PT8000	27-32	130-180	appr.63	200/10		93/7，用于生产耐候性一般的砂纹粉
PT8050	48-55	180-220	appr.65	200/10		90/10,高交联密度,良好的表面硬度可单独使用或配置与干混低光粉末
PT8333	32-38	110-150	appr.64	200/10		93/7 ,可使用摩擦枪喷涂具有更好的带电性
PT8335-1	32-38	90-120	appr.63	200/10		93/7,优异的流平性,可使用摩擦枪喷涂
PT8335-2	32-38	90-120	appr.63	200/10	58%	93/7, 综合性能好
PT8335-3	31-37	180-220	appr.63	200/10		93/7,优异的机械性能
PT8335	32-38	110-150	appr.64	200/10		93/7 ,综合性能好,可使用摩擦枪喷涂
PT8336	32-38	90-120	appr.63	200/10	58%	优异的流平性

可根据客户需要制定开发特殊型号的聚酯树。