卓越品质 用心服务

NL7130H封闭型聚氨酯树脂

类型	以六亚甲基二异氰酸酯为基料的交联烘干聚氨酯树脂	
供应形式	约75%于100#芳烃溶剂	
用途	与本公司羟基树脂混合，用于耐光不变色单组份聚氨酯烘干涂料；在常用烘干系统中用作添加剂以提高柔韧性和附着性	
技术指标	固体份	75 ± 2 %
	粘 度 （25℃）s	20-40秒 / 加氏，25℃
	颜 色 （Fe-Co）	≤ 1
	游离异氰酸酯含量	< 0.2 %
其他数据	封端异氰酸基含量	约 11.1 %
	当量重	约 378
	闪 点 （DIN 53213/1）	约 45 ℃
	密 度 （20℃）（DIN 53217/3）	约 1.06g/cm³
溶解性/稀释性	NL7130H与酮类,酯类,醚酯类及芳族化合物等溶剂有良好的相容性，但是,必须测试形成溶液的储藏稳定性。	
相容性	NL7130H与公司其它羟基树脂均有良好的相溶性，与其它公司树脂的相容性需做进一步的试验。	
应用	NL7130H 可以用作不褪色,耐侯单组份聚氨酯涂料的固化剂。添加催化剂（例如二月桂酸二丁锡）可以大大降低烘烤温度,而不会削弱其储藏稳定性。本品可用于高级工业涂饰（电气设备,小型构件,罐头漆,卷材涂料等）以及汽车精加工用的头二道混合底漆及面漆。NL7130H 在常用烘干系统中也用作添加剂以提高柔韧及附着力。	

上海康铭化工有限公司

以上数据为我公司提供且保证真实，但不做任何承诺，客户使用需根据具体要求试验确认后方可使用！
www.niuly.com.cn