卓越品质 用心服务

NL7130M 封闭型聚氨酯树脂

类型	以二苯甲烷二异氰酸酯为基料的交联烘干聚氨酯树脂	
供应形式	约70%于环己酮、芳烃溶剂中	
用途	与本公司羟基树脂或环氧树脂混合，用于防腐蚀、耐水解单组份聚氨酯烘干涂料；在常用烘干系统中用作添加剂以提高涂层耐性、附着性及加工性	
技术指标	固体份	70 ± 2 %
	粘 度 （25℃）s	15-30秒 / 加氏，25℃
	颜 色 （Fe-Co）	≤ 3
	游离异氰酸酯含量	< 0.2 %
其他数据	封端异氰酸基含量	约 8.5 %
	当量重	约 416
	闪 点 （DIN 53213/1）	约 45 ℃
	密 度 （20℃）（DIN 53217/3）	约 1.06g/cm³
溶解性/稀释性	NL7130M与酮类,酯类,醚酯类及芳烃等溶剂有良好的相容性，但是,必须测试形成溶液的储藏稳定性。	
相容性	NL7130M与公司其它羟基树脂均有良好的相溶性，与其它公司树脂的相容性需做进一步的试验。	
应用	NL7130M 可以用作防腐蚀、耐水解单组份聚氨酯涂料的固化剂。添加催化剂（例如二月桂酸二丁锡）可以大大降低烘烤温度,而不会削弱其储藏稳定性。本品可用于高级工业涂饰（电气设备,小型构件,罐头漆,卷材涂料底、背漆等）以及汽车精加工用的头二道混合底漆。NL7130M在常用烘干系统中也用作添加剂以提高耐性及附着力。	

上海康铭化工有限公司

以上数据为我公司提供且保证真实，但不做任何承诺，客户使用需根据具体要求试验确认后方可使用！
www.niuly.com.cn